ЭМИТЕКС

Каталог геосинтетических материалов

Технические характеристики марок, стандарты и сертификаты

Завод ЭМИТЕКС, Нижний Новгород · 2026

- Геотекстиль нетканый и тканый
- Геомембраны
- Геосетки и объёмные георешётки
- Геоматы, биоматы, дренажные и бентонитовые маты
- Габионы

8 800 600 09 50 · info@emitexgeo.ru · emitexgeo.ru

О заводе

ЭМИТЕКС — завод геосинтетических материалов в Нижнем Новгороде. В каталоге собраны все марки с техническими характеристиками по данным нашего сайта: их можно сразу переносить в спецификацию или сверять с требованиями проекта.

- Сертификаты соответствия на все группы материалов, действуют до 04.09.2028.
- Стандарты организации СТО 02126142-002…010-2016 и соответствие ГОСТ Р — для каждой группы.
- Подбор аналога: пришлите марку другого производителя или спецификацию — инженер подберёт материал ЭМИТЕКС с такими же или лучшими характеристиками.
- Расчёт количества рулонов с учётом нахлёстов и раскладки по чертежам.
- К каждой поставке — документ о качестве. Доставка по всей России.

Стандарты и сертификаты

Группа материалов	Стандарт организации	Соответствие ГОСТ Р
Нетканый геотекстиль	СТО 02126142-002-2016	ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 56419-2015
Тканый геотекстиль	СТО 02126142-007-2016	ГОСТ Р 55028-2012
Геомембраны и экраны	СТО 02126142-003-2016	ГОСТ Р 56586-2015
Геосетки СД, СО, ТХ, ПС, георешётка РД	СТО 02126142-006-2016	ГОСТ Р 55029-2020, ГОСТ Р 56338-2015
Стеклосетки ССНП, СТ-структура	СТО 02126142-009-2016	ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 55029-2020
Базальтовые сетки СБНП (ГБ), БЗ-структура	СТО 02126142-008-2016	ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 55029-2020
Объёмная георешётка, 3D-модуль	СТО 02126142-004-2016	ГОСТ Р 55028-2012
Дренажные маты, дренокомпозиты, геоматы	СТО 02126142-005-2016	—
Бентонитовые маты	СТО 02126142-010-2016	—

Все сертификаты выданы по схеме сертификации 2с (ГОСТ Р 53603-2020). PDF сертификатов: emitexgeo.ru/proektirovshhikam/

Содержание

Нетканый геотекстиль — 85 марок

Тканый геотекстиль — 45 марок

Геомембраны — 44 марок

Геосетки и георешётки плоские — 78 марок

Объёмные георешётки — 38 марок

Геоматы, биоматы, геосклон — 31 марок

Дренаж и гидроизоляция — 24 марок

Габионы — 28 марок

Другие материалы — 7 марок

Всего в каталоге: 380 позиций. Характеристики — по данным сайта emitexgeo.ru на октябрь 2026 г. Полные протоколы испытаний и паспорта — по запросу.

Нетканый геотекстиль

Разделительный, фильтрующий и защитный слой в дорогах, фундаментах, дренаже, ландшафте.

Геотекстиль ЭМИТЕКС®

Марка	Плотность, г/м²	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)	Сырьё
Геотекстиль ЭМИТЕКС® 150	150	4,5/5	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Геотекстиль ЭМИТЕКС® 200	200	5/6	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Геотекстиль ЭМИТЕКС® 250	250	6/7	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Геотекстиль ЭМИТЕКС® 300	300	7/9	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Геотекстиль ЭМИТЕКС® 350	350	9/10	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Геотекстиль ЭМИТЕКС® 400	400	11/12	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Геотекстиль ЭМИТЕКС® 450	450	13/14	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Геотекстиль ЭМИТЕКС® 500	500	15/16	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Геотекстиль ЭМИТЕКС® 550	550	17/18	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Геотекстиль ЭМИТЕКС® 600	600	19/20	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Геотекстиль ЭМИТЕКС® 650	—	—	2/3/6 × 50/100	—
Геотекстиль ЭМИТЕКС® 700	—	—	2/3/6 × 50/100	—
Геотекстиль ЭМИТЕКС® 750	—	—	2/3/6 × 50/100	—
Геотекстиль ЭМИТЕКС® 800	—	—	2/3/6 × 50/100	—
Геотекстиль ЭМИТЕКС® 850	—	—	2/3/6 × 50/100	—
Геотекстиль ЭМИТЕКС® 900	—	—	2/3/6 × 50/100	—
Геотекстиль ЭМИТЕКС® 950	—	—	2/3/6 × 50/100	—
Геотекстиль ЭМИТЕКС® 1000	—	—	2/3/6 × 50/100	—

Стандарт: СТО 02126142-002-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 56419-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geotextile/netkanyj-geotekstil/geotekstil-emiteks-netkanyj-geotekstil/

Дорнит

Марка	Плотность, г/м²	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)	Сырьё
Дорнит 150	150	4	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Дорнит 200	200	5,5/6	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Дорнит 250	250	6,5	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Дорнит 300	300	7	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Дорнит 350	350	8	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Дорнит 400	400	10	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Дорнит 450	450	11,5	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Дорнит 500	500	13	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Дорнит 550	550	14	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Дорнит 600	600	15	2/3/6 × 50/100	Полиэфир

Стандарт: СТО 02126142-002-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 56419-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geotextile/netkanyj-geotekstil/dornit/

Иглопробивной геотекстиль

Марка	Плотность, г/м²	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)	Сырьё
Геотекстиль 100	150	1,4/1,2	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Геотекстиль 150	150	3	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Геотекстиль 200	200	4,5/5	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Геотекстиль 250	250	5,5	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Геотекстиль 350	350	7	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Геотекстиль 400	400	9	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Геотекстиль 450	450	10,5	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Геотекстиль 500	500	12	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Геотекстиль 550	550	13	2/3/6 × 50/100	Полиэфир
Геотекстиль 600	600	14	2/3/6 × 50/100	Полиэфир

Стандарт: СТО 02126142-002-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 56419-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geotextile/netkanyj-geotekstil/igloprobivnoj-geotekstil/

Полипропиленовый геотекстиль

Марка	Плотность, г/м²	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
Геотекстиль полипропиленовый 200	200	13/11	2/3/6 × 50/100
Геотекстиль полипропиленовый 250	250	15/14	2/3/6 × 50/100
Геотекстиль полипропиленовый 300	300	17/16	2/3/6 × 50/100
Геотекстиль полипропиленовый 350	350	19/18	2/3/6 × 50/100
Геотекстиль полипропиленовый 400	400	20/19,5	2/3/6 × 50/100
Геотекстиль полипропиленовый 450	450	24/23	2/3/6 × 50/100
Геотекстиль полипропиленовый 500	500	26/25	2/3/6 × 50/100
Геотекстиль полипропиленовый 550	550	28/27	2/3/6 × 50/100
Геотекстиль полипропиленовый 600	600	31/30	2/3/6 × 50/100

Стандарт: СТО 02126142-002-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 56419-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geotextile/netkanyj-geotekstil/polipropilenovyj-geotekstil/

Термоскреплённый геотекстиль

Марка	Плотность, г/м²	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
Термоскрепленный геотекстиль 150	150	5,5/6	2/3/6 × 50/100
Термоскрепленный геотекстиль 200	200	6/7	2/3/6 × 50/100
Термоскрепленный геотекстиль 250	250	7/8	2/3/6 × 50/100
Термоскрепленный геотекстиль 300	300	7/9	2/3/6 × 50/100
Термоскрепленный геотекстиль 350	350	10/11	2/3/6 × 50/100
Термоскрепленный геотекстиль 400	400	12/13	2/3/6 × 50/100
Термоскрепленный геотекстиль 450	450	14/15	2/3/6 × 50/100
Термоскрепленный геотекстиль 500	500	16/17	2/3/6 × 50/100
Термоскрепленный геотекстиль 550	550	18/19	2/3/6 × 50/100
Термоскрепленный геотекстиль 600	600	20/21	2/3/6 × 50/100

Стандарт: СТО 02126142-002-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 56419-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geotextile/netkanyj-geotekstil/termoskreplennyj-geotekstil/

Геотекстиль МФ (полипропиленовая мононить, термоскрепление)

Марка	Плотность, г/м²	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
Геотекстиль МФ 5 К	100	5	2/3/6 × 50/100
Геотекстиль МФ 9 К	150	9,5/9	2/3/6 × 50/100
Геотекстиль МФ 11 К	200	13/11	2/3/6 × 50/100
Геотекстиль МФ 14 К	250	15/14	2/3/6 × 50/100
Геотекстиль МФ 16 К	300	17/16	2/3/6 × 50/100
Геотекстиль МФ 18 К	350	19/18	2/3/6 × 50/100
Геотекстиль МФ 19 К	400	20/19,5	2/3/6 × 50/100
Геотекстиль МФ 23 К	450	24/23	2/3/6 × 50/100
Геотекстиль МФ 25 К	500	26/25	2/3/6 × 50/100
Геотекстиль МФ 27 К	550	28/27	2/3/6 × 50/100
Геотекстиль МФ 30 К	600	31/30	2/3/6 × 50/100

Стандарт: СТО 02126142-002-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 56419-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geotextile/netkanyj-geotekstil/geotekstil-mf/

Нетканое ПЭ-микроволокно

Марка	Плотность, г/м²	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Толщина, мм
Нетканое ПЭ-микроволокно XU 2179	100	2,8	0,95
Нетканое ПЭ-микроволокно XU 2180	150	4,4	1,5
Нетканое ПЭ-микроволокно XU 2181	200	6	1,7
Нетканое ПЭ-микроволокно XU 2182	250	6,6	2,2
Нетканое ПЭ-микроволокно XU 2183	300	8,8	2,8
Нетканое ПЭ-микроволокно XU 2184	350	11,8	3,3
Нетканое ПЭ-микроволокно XU 2185	400	13	3,7
Нетканое ПЭ-микроволокно XU 2186	450	14	4
Нетканое ПЭ-микроволокно XU 2187	500	16	4,4
Нетканое ПЭ-микроволокно XU 2188	550	18	4,8
Нетканое ПЭ-микроволокно XU 2189	550	20	5,2

Стандарт: СТО 02126142-002-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 56419-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geotextile/netkanyj-geotekstil/netkanoe-pe-mikrovolokno/

Нетканое микроволокно PRO

Марка	Плотность, г/м²	Толщина, мм
Нетканое микроволокно PRO XC 2117	90	0,6
Нетканое микроволокно PRO XC 2127	130	0,8
Нетканое микроволокно PRO XC 2137	160	1
Нетканое микроволокно PRO XC 2147	210	1,1
Нетканое микроволокно PRO XC 2157	260	1,3
Нетканое микроволокно PRO XC 2167	280	1,5

Стандарт: СТО 02126142-002-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 56419-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geotextile/netkanyj-geotekstil/netkanoe-mikrovolokno-pro/

Тканый геотекстиль

Армирование оснований, насыпей на слабых грунтах, берегоукрепление.

Тканый геотекстиль ТН ПЭТ (полиэфир)

Марка	Прочность вдоль / поперёк, кН/м
Тканый геотекстиль ТН ПЭТ 100/50	100/50
Тканый геотекстиль ТН ПЭТ 100/100	100/100
Тканый геотекстиль ТН ПЭТ 120/120	120/120
Тканый геотекстиль ТН ПЭТ 150/45	150/45
Тканый геотекстиль ТН ПЭТ 200/45	200/45
Тканый геотекстиль ТН ПЭТ 300/45	300/45
Тканый геотекстиль ТН ПЭТ 400/50	400/50
Тканый геотекстиль ТН ПЭТ 600/50	600/50
Тканый геотекстиль ТН ПЭТ 800/100	800/100
Тканый геотекстиль ТН ПЭТ 1000/100	1000/100

Стандарт: СТО 02126142-007-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geotextile/tkanyj-geotekstil/pet-tkanyj-geotekstil/

Тканый геотекстиль ТН ПП (полипропилен)

Марка	Прочность вдоль / поперёк, кН/м
Тканый геотекстиль ТН ПП 20	20
Тканый геотекстиль ТН ПП 25	25
Тканый геотекстиль ТН ПП 30	30
Тканый геотекстиль ТН ПП 40	40
Тканый геотекстиль ТН ПП 50	50
Тканый геотекстиль ТН ПП 60	60
Тканый геотекстиль ТН ПП 70	70
Тканый геотекстиль ТН ПП 80	80
Тканый геотекстиль ТН ПП 100	100

Стандарт: СТО 02126142-007-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geotextile/tkanyj-geotekstil/pp-tkanyj-geotekstil/

Тканое ПЭ-микроволокно FS

Марка	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Плотность, г/м²
Тканое ПЭ-микроволокно FS 3209	150/50	230
Тканое ПЭ-микроволокно FS 3219	100	350
Тканое ПЭ-микроволокно FS 3229	150/50	350
Тканое ПЭ-микроволокно FS 3239	200/50	430
Тканое ПЭ-микроволокно FS 3259	300/50	550
Тканое ПЭ-микроволокно FS 3269	300/100	680
Тканое ПЭ-микроволокно FS 3279	400/50	830
Тканое ПЭ-микроволокно FS 3289	400/100	900
Тканое ПЭ-микроволокно FS 3299	600/50	1150
Тканое ПЭ-микроволокно FS 3319	600/100	1230
Тканое ПЭ-микроволокно FS 3329	800/50	1350
Тканое ПЭ-микроволокно FS 3339	800/100	1450
Тканое ПЭ-микроволокно FS 3349	1000/50	1700
Тканое ПЭ-микроволокно FS 3359	1000/100	1800
Тканое ПЭ-микроволокно FS 3369	1200/100	2350
Тканое ПЭ-микроволокно FS 3379	1600/100	2750

Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geotextile/tkanyj-geotekstil/tkanoe-pe-mikrovolokno/

Тканое ПП-микроволокно FE

Марка	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Плотность, г/м²	Толщина, мм
Тканое ПП-микроволокно FE 4139	10	70	0,28
Тканое ПП-микроволокно FE 4140	20	100	0,34
Тканое ПП-микроволокно FE 4141	25	130	0,46
Тканое ПП-микроволокно FE 4142	33	150	0,52
Тканое ПП-микроволокно FE 4143	40	200	0,7
Тканое ПП-микроволокно FE 4144	50	275	0,91
Тканое ПП-микроволокно FE 4145	60	340	0,85
Тканое ПП-микроволокно FE 4146	70	380	0,93
Тканое ПП-микроволокно FE 4147	80	400	1,2
Тканое ПП-микроволокно FE 4148	100	500	1,3

Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geotextile/tkanyj-geotekstil/tkanoe-pp-mikrovolokno/

Геомембраны

Противофильтрационные экраны: полигоны ТБО, шламовые амбары, пруды, пожарные водоёмы, каналы.

Геомембрана ПНД (HDPE), гладкая

Марка	Толщина, мм	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
Геомембрана – ПНД (HDPE) 1,0 Тип 1	1	27	5/6 × 50
Геомембрана – ПНД (HDPE) 1,5 Тип 1	1,5	40	5/6 × 50
Геомембрана – ПНД (HDPE) 2,0 Тип 1	2	53	5/6 × 50
Геомембрана – ПНД (HDPE) 2,5 Тип 1	2,5	67	5/6 × 50
Геомембрана – ПНД (HDPE) 3,0 Тип 1	3	75	5/6 × 50

Стандарт: СТО 02126142-003-2016; соответствие ГОСТ Р 56586-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geomembrana-polietilenovaya/pnd-hdpe-geomembrana/

Геомембрана ПВД (LDPE), гладкая

Марка	Толщина, мм	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
Геомембрана – ПВД (LDPE) 1,0 Тип 1	1	27	5/6 × 50
Геомембрана – ПВД (LDPE) 1,5 Тип 1	1,5	40	5/6 × 50
Геомембрана – ПВД (LDPE) 2,0 Тип 1	2	53	5/6 × 50
Геомембрана – ПВД (LDPE) 2,5 Тип 1	2,5	66	5/6 × 50
Геомембрана – ПВД (LDPE) 3,0 Тип 1	3	80	5/6 × 50

Стандарт: СТО 02126142-003-2016; соответствие ГОСТ Р 56586-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geomembrana-polietilenovaya/pvd-ldpe-geomembrana/

Геомембрана ЛПВД (LLDPE), гладкая

Марка	Толщина, мм	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
Геомембрана – ЛПВД (LLDPE) 1,0 Тип 1	1	27	5/6 × 50
Геомембрана – ЛПВД (LLDPE) 1,5 Тип 1	1,5	40	5/6 × 50
Геомембрана – ЛПВД (LLDPE) 2,0 Тип 1	2	53	5/6 × 50
Геомембрана – ЛПВД (LLDPE) 2,5 Тип 1	2,5	66	5/6 × 50
Геомембрана – ЛПВД (LLDPE) 3,0 Тип 1	3	80	5/6 × 50

Стандарт: СТО 02126142-003-2016; соответствие ГОСТ Р 56586-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geomembrana-polietilenovaya/lpvd-lldpe-geomembrana/

Текстурированная геомембрана

Марка
Геомембрана текстурированная 1,0 мм Тип 4
Геомембрана текстурированная 1,5 мм Тип 4
Геомембрана текстурированная 2,0 мм Тип 4
Геомембрана текстурированная 2,5 мм Тип 4
Геомембрана текстурированная 3,0 мм Тип 4

Стандарт: СТО 02126142-003-2016; соответствие ГОСТ Р 56586-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geomembrana-polietilenovaya/teksturirovannaya-geomembrana/

Композиционная геомембрана с геотекстилем

Марка
Геомембрана с геотекстилем 1,0 мм Тип 5
Геомембрана с геотекстилем 1,5 мм Тип 5
Геомембрана с геотекстилем 2,0 мм Тип 5
Геомембрана с геотекстилем 2,5 мм Тип 5
Геомембрана с геотекстилем 3,0 мм Тип 5

Стандарт: СТО 02126142-003-2016; соответствие ГОСТ Р 56586-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geomembrana-polietilenovaya/kompoziczionnaya-geomembrana/

Экранирующий слой ПНД (HDPE)

Марка
Экранирующий ПНД (HDPE) слой – 1,0 мм
Экранирующий ПНД (HDPE) слой – 1,5 мм
Экранирующий ПНД (HDPE) слой – 2,0 мм
Экранирующий ПНД (HDPE) слой – 2,5 мм
Экранирующий ПНД (HDPE) слой – 3,0 мм
Экранирующий ПНД (HDPE) – слой 631 (1,0 мм)
Экранирующий ПНД (HDPE) – слой 632 (1,5 мм)
Экранирующий ПНД (HDPE) – слой 633 (2,0 мм)
Экранирующий ПНД (HDPE) – слой 634 (2,5 мм)
Экранирующий ПНД (HDPE) – слой 635 (3,0 мм)

Стандарт: СТО 02126142-003-2016; соответствие ГОСТ Р 56586-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geomembrana-polietilenovaya/ekraniruyushhij-pnd-sloj/

Экранирующий слой ПВД (LDPE)

Марка	Толщина, мм
Экранирующий ПВД (LDPE) – слой 426 (1,0 мм)	1
Экранирующий ПВД (LDPE) – слой 427 (1,5 мм)	1,5
Экранирующий ПВД (LDPE) – слой 428 (2,0 мм)	2
Экранирующий ПВД (LDPE) – слой 429 (2,5 мм)	2,5
Экранирующий ПВД (LDPE) – слой 430 (3,0 мм)	3

Стандарт: СТО 02126142-003-2016; соответствие ГОСТ Р 56586-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geomembrana-polietilenovaya/ekraniruyushhij-pvd-ldpe-sloj/

Профилированная мембрана

Марка
Профилированная мембрана – ЭМИТЕКС STANDARD
Профилированная мембрана – ЭМИТЕКС GEO
Профилированная мембрана – ЭМИТЕКС ECO
Профилированная мембрана – ЭМИТЕКС EXTRA

Стандарт: СТО 02126142-003-2016; соответствие ГОСТ Р 56586-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geomembrana-polietilenovaya/profilirovannaya-membrana/

Геосетки и георешётки плоские

Армирование оснований дорог, площадок, откосов и асфальтобетонных покрытий.

Геосетка СД полипропиленовая двухосная

Марка	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)	Сырьё
Геосетка СД 20	20	4 × 50	Полипропилен
Геосетка СД 30	30	4 × 50	Полипропилен
Геосетка СД 32	32	4 × 50	Полипропилен
Геосетка СД 40	40	4 × 50	Полипропилен
Геосетка СД 45	45	4 × 50	Полипропилен
Геосетка СД 50	50	4 × 50	Полипропилен

Стандарт: СТО 02126142-006-2016; соответствие ГОСТ Р 55029-2020, ГОСТ Р 56338-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geosetka/geosetka-sd-polipropilenovaya/

Геосетка СО одноосная

Марка	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)	Сырьё
Геосетка одноосная СО 55	55	1 × 50	Полиэтилен ПНД
Геосетка одноосная СО 80	80	1 × 50	Полиэтилен ПНД
Геосетка одноосная СО 90	90	1 × 50	Полиэтилен ПНД
Геосетка одноосная СО 110	110	1 × 50	Полиэтилен ПНД
Геосетка одноосная СО 120	120	1 × 50	Полиэтилен ПНД
Геосетка одноосная СО 140	140	1 × 50	Полиэтилен ПНД
Геосетка одноосная СО 160	160	1 × 50	Полиэтилен ПНД
Геосетка одноосная СО 162	162	1 × 50	Полиэтилен ПНД
Геосетка одноосная СО 170	170	1 × 50	Полиэтилен ПНД
Геосетка одноосная СО 180	180	1 × 50	Полиэтилен ПНД

Стандарт: СТО 02126142-006-2016; соответствие ГОСТ Р 55029-2020, ГОСТ Р 56338-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geosetka/geosetka-so-odnoosnaya/

Геосетка ТХ трёхосная

Марка	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)	Сырьё
Геосетка трехосная ТХ 160	4 × 50/75	Полипропилен
Геосетка трехосная ТХ 170	4 × 50/75	Полипропилен
Геосетка трехосная ТХ 180	4 × 50/75	Полипропилен

Стандарт: СТО 02126142-006-2016; соответствие ГОСТ Р 55029-2020, ГОСТ Р 56338-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geosetka/geosetka-th-tryohosnaya/

Геосетка ПС полиэфирная

Марка	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
Геосетка ПС 40/40	40/40	4/5 × 50/100
Геосетка ПС 50/50	50/50	4/5 × 50/100
Геосетка ПС 70/70	70/70	4/5 × 50/100
Геосетка ПС 80/80	80/80	4/5 × 50/100
Геосетка ПС 90/90	90/90	4/5 × 50/100
Геосетка ПС 100/100	100/100	4/5 × 50/100

Стандарт: СТО 02126142-006-2016; соответствие ГОСТ Р 55029-2020, ГОСТ Р 56338-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geosetka/geosetka-ps-poliefirnaya/geosetka-ps-geosetka-ps/

Геосетка ПС-К с подложкой

Марка	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
Геосетка ПС-К 40/40	40/40	4/5 × 50/100
Геосетка ПС-К 50/50	50/50	4/5 × 50/100
Геосетка ПС-К 70/70	70/70	4/5 × 50/100
Геосетка ПС-К 80/80	80/80	4/5 × 50/100
Геосетка ПС-К 90/90	90/90	4/5 × 50/100
Геосетка ПС-К 100/100	100/100	4/5 × 50/100

Стандарт: СТО 02126142-006-2016; соответствие ГОСТ Р 55029-2020, ГОСТ Р 56338-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geosetka/geosetka-ps-poliefirnaya/geosetka-ps-k-s-podlozhkoj/

Геосетка ПС-Полимер

Марка	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Ячейка, мм	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
Геосетка ПС-50/50-20 (500) – полимер	50/50	20	4/5 × 50/100
Геосетка ПС-50/50-50 (500) – полимер	50/50	50	4/5 × 50/100
Геосетка ПС-100/100-20 (500) – полимер	100/100	20	4/5 × 50/100
Геосетка ПС-100/100-50 (500) — полимер	100/100	50	4/5 × 50/100

Стандарт: СТО 02126142-006-2016; соответствие ГОСТ Р 55029-2020, ГОСТ Р 56338-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geosetka/geosetka-ps-poliefirnaya/ps-polimer/

Георешётка РД армированная дорожная

Марка	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Ячейка, мм	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
Георешетка РД 60	60/60	50×50	6 × 50
Георешетка РД 100	100	—	6 × 50
Георешетка РД/М 120	120	—	6 × 50
Георешетка РД 140	140/50	50×100	6 × 50

Стандарт: СТО 02126142-006-2016; соответствие ГОСТ Р 55029-2020, ГОСТ Р 56338-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geosetka/georeshetka-rd/

Геосетка ССНП (стекловолокно)

Марка	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
Геосетка ССНП 40/40	40/40	4 × 50/100
Геосетка ССНП 50/50	50/50	4 × 50/100
Геосетка ССНП 70/70	70/70	4 × 50/100
Геосетка ССНП 80/80	80/80	4 × 50/100
Геосетка ССНП 90/90	90/90	4 × 50/100
Геосетка ССНП 100/100	100/100	4 × 50/100

Стандарт: СТО 02126142-009-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 55029-2020. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geosetka/geosetka-ssnp-steklovolokno/geosetka-ssnp/

Геосетка ССНП-К с подложкой

Марка	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
Геосетка ССНП-К 40/40	40/40	4 × 50/100
Геосетка ССНП-К 50/50	50/50	4 × 50/100
Геосетка ССНП-К 70/70	70/70	4 × 50/100
Геосетка ССНП-К 80/80	80/80	4 × 50/100
Геосетка ССНП-К 90/90	90/90	4 × 50/100
Геосетка ССНП-К 100/100	100/100	4 × 50/100

Стандарт: СТО 02126142-009-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 55029-2020. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geosetka/geosetka-ssnp-steklovolokno/geosetka-ssnp-k-s-podlozhkoj/

Геосетка ССНП «Нефтегаз»

Марка	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Ячейка, мм	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
Геосетка ССНП 30/30-25 Нефтегаз	30/30	25	4 × 50/100
Геосетка ССНП 50/50-25 Нефтегаз	50/50	25	4 × 50/100
Геосетка ССНП 100/100-25 Нефтегаз	100/100	25	4 × 50/100

Стандарт: СТО 02126142-009-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 55029-2020. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geosetka/geosetka-ssnp-steklovolokno/geosetka-neftegaz-ssnp/

Геосетка ГБ (базальт)

Марка	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Ячейка, мм	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
Геосетка ГБ 50/50-25	50/50	25	4/5 × 50/100
Геосетка ГБ 50/50-40	50/50	40	4/5 × 50/100
Геосетка ГБ 80/80-50	80/80	50	4/5 × 50/100
Геосетка ГБ 100/100-25	100/100	25	4/5 × 50/100

Стандарт: СТО 02126142-008-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 55029-2020. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geosetka/geosetka-sbnp-bazalt/geosetka-gb/

Геосетка СБНП (базальт)

Марка	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
Геосетка СБНП 50/50	50/50	4/5 × 50/100
Геосетка СБНП 100/100	100/100	4/5 × 50/100

Стандарт: СТО 02126142-008-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 55029-2020. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geosetka/geosetka-sbnp-bazalt/geosetka-sbnp/

Армирующая ячеистая ПЭ-структура (полиэфир)

Марка	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Плотность, г/м²
Армирующая ячеистая ПЭ-структура LP 07	30	250
Армирующая ячеистая ПЭ-структура LP 08	50	350
Армирующая ячеистая ПЭ-структура LP 09	70	400
Армирующая ячеистая ПЭ-структура LP 10	80	500
Армирующая ячеистая ПЭ-структура LP 11	100	600

Стандарт: СТО 02126142-006-2016; соответствие ГОСТ Р 55029-2020, ГОСТ Р 56338-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geosetka/armiruyushhaya-yacheistaya-pe-struktura/

Армирующая ячеистая ПП-структура (полипропилен)

Марка	Плотность, г/м²
Армирующая ячеистая ПП-структура LN 76	240
Армирующая ячеистая ПП-структура LN 77	340
Армирующая ячеистая ПП-структура LN 78	530
Армирующая ячеистая ПП-структура LN 79	560

Стандарт: СТО 02126142-006-2016; соответствие ГОСТ Р 55029-2020, ГОСТ Р 56338-2015. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geosetka/armiruyushhaya-yacheistaya-pp-struktura/

Армирующая ячеистая СТ-структура (стекловолокно)

Марка	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Плотность, г/м²
Армирующая ячеистая СТ-структура LS 18	50	250
Армирующая ячеистая СТ-структура LS 19	70	350
Армирующая ячеистая СТ-структура LS 20	80	400
Армирующая ячеистая СТ-структура LS 21	100	500
Армирующая ячеистая СТ-структура LS 22	120	600

Стандарт: СТО 02126142-009-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 55029-2020. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geosetka/armiruyushhaya-yacheistaya-st-struktura/

Армирующая ячеистая БЗ-структура (базальт)

Марка	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Плотность, г/м²
Армирующая ячеистая БЗ-структура LV 42	30	150
Армирующая ячеистая БЗ-структура LV 43	50	200
Армирующая ячеистая БЗ-структура LV 44	100	400
Армирующая ячеистая БЗ-структура LV 45	150	500

Стандарт: СТО 02126142-008-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 55029-2020. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geosetka/armiruyushhaya-yacheistaya-bz-struktura/

Объёмные георешётки

Укрепление откосов, конусов, кюветов, экопарковки, основания площадок на слабых грунтах.

Объёмная георешётка высотой 50 мм

Марка	Высота, мм	Ячейка, мм	Прочность ленты, кН/м	Сырьё
Георешётка объёмная 160/160-50	50	160	30	Полиэтилен ПНД
Георешётка объёмная 200/200-50	50	200	30	Полиэтилен ПНД
Георешётка объёмная 220/220-50	50	220	30	Полиэтилен ПНД
Георешётка объёмная 320/320-50	50	320	30	Полиэтилен ПНД
Георешётка объёмная 420/420-50	50	420	30	Полиэтилен ПНД

Стандарт: СТО 02126142-004-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/georeshyotka-obyomnaya/georeshyotka-vysota-50-mm/

Объёмная георешётка высотой 75 мм

Марка	Высота, мм	Ячейка, мм	Прочность ленты, кН/м	Сырьё
Георешётка объёмная 160/160-75	75	160	30	Полиэтилен ПНД
Георешётка объёмная 200/200-75	75	200	30	Полиэтилен ПНД
Георешётка объёмная 220/220-75	75	220	30	Полиэтилен ПНД
Георешётка объёмная 320/320-75	75	320	30	Полиэтилен ПНД
Георешётка объёмная 420/420-75	75	420	30	Полиэтилен ПНД

Стандарт: СТО 02126142-004-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/georeshyotka-obyomnaya/georeshyotka-vysota-75-mm/

Объёмная георешётка высотой 100 мм

Марка	Высота, мм	Ячейка, мм	Прочность ленты, кН/м	Сырьё
Георешётка объёмная 160/160-100	100	160	30	Полиэтилен ПНД
Георешётка объёмная 200/200-100	100	200	30	Полиэтилен ПНД
Георешётка объёмная 220/220-100	100	220	30	Полиэтилен ПНД
Георешётка объёмная 320/320-100	100	320	30	Полиэтилен ПНД
Георешётка объёмная 420/420-100	100	420	30	Полиэтилен ПНД

Стандарт: СТО 02126142-004-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/georeshyotka-obyomnaya/georeshyotka-vysota-100-mm/

Объёмная георешётка высотой 150 мм

Марка	Высота, мм	Ячейка, мм	Прочность ленты, кН/м	Сырьё
Георешётка объёмная 160/160-150	150	160	30	Полиэтилен ПНД
Георешётка объёмная 200/200-150	150	200	30	Полиэтилен ПНД
Георешётка объёмная 220/220-150	150	220	30	Полиэтилен ПНД
Георешётка объёмная 320/320-150	150	320	30	Полиэтилен ПНД
Георешётка объёмная 420/420-150	150	420	30	Полиэтилен ПНД

Стандарт: СТО 02126142-004-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/georeshyotka-obyomnaya/georeshyotka-vysota-150-mm/

Объёмная георешётка высотой 200 мм

Марка	Высота, мм	Ячейка, мм	Прочность ленты, кН/м	Сырьё
Георешётка объёмная 160/160-200	200	160	30	Полиэтилен ПНД
Георешётка объёмная 200/200-200	200	200	30	Полиэтилен ПНД
Георешётка объёмная 220/220-200	200	220	30	Полиэтилен ПНД
Георешётка объёмная 320/320-200	200	320	30	Полиэтилен ПНД
Георешётка объёмная 420/420-200	200	420	30	Полиэтилен ПНД

Стандарт: СТО 02126142-004-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/georeshyotka-obyomnaya/georeshyotka-vysota-200-mm/

Полимерный армирующий 3D-модуль

Марка	Высота, мм	Ячейка, мм	Толщина ленты, мм
Полимерный армирующий 3D-модуль 0208	50	200×200	1,25, 1,35, 1,5
Полимерный армирующий 3D-модуль 0212	50	200×200	1,25, 1,35, 1,5
Полимерный армирующий 3D-модуль 0408	100	200×200	1,25, 1,35, 1,5
Полимерный армирующий 3D-модуль 0412	100	200×200	1,25, 1,35, 1,5
Полимерный армирующий 3D-модуль 0608	150	200×200	1,25, 1,35, 1,5
Полимерный армирующий 3D-модуль 0612	150	200×200	1,25, 1,35, 1,5
Полимерный армирующий 3D-модуль 0808	200	200×200	1,25, 1,35, 1,5
Полимерный армирующий 3D-модуль 0812	200	200×200	1,25, 1,35, 1,5

Стандарт: СТО 02126142-004-2016; соответствие ГОСТ Р 55028-2012. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/georeshyotka-obyomnaya/polimernyj-armiruyushhij-3d-modul/

Анкеры для георешётки (композитные, стеклопластиковые)

Марка
Анкер для георешётки 500 / 10
Анкер для георешётки 600 / 10
Анкер для георешётки 800 / 10
Анкер для георешётки 1000 / 13
Анкер для георешётки 1200 / 13

Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/anker-dlya-georeshyotki/

Геоматы, биоматы, геосклон

Противоэрозионная защита и озеленение откосов, рекультивация.

Геомат МТ

Марка	Плотность, г/м²	Толщина, мм	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
МТ 15-250 (300) геомат	250	13	7	3 × 50
МТ 15-350 (300) геомат	350	15	7	3 × 50
МТ 15-550 (300) геомат	550	15	50	3 × 50

Стандарт: СТО 02126142-005-2016. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geomat/mt-geomat/

Геомат МТС

Марка	Плотность, г/м²	Толщина, мм	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
МТС 15-550 (300) геомат	550	15	1,8	3 × 50

Стандарт: СТО 02126142-005-2016. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geomat/mts-geomat/

Геомат МТА (+ геосетка)

Марка	Плотность, г/м²	Толщина, мм	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
МТА 15-150 (300) геомат	150	13	7	3 × 50
МТА 15-250 (300) геомат	250	13	7	3 × 50
МТА 15-350 (300) геомат	350	15	20	3 × 50
МТА 15-550 (300) геомат	550	15	50	3 × 50

Стандарт: СТО 02126142-005-2016. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geomat/mta-geomat/

Геомат МТСК (+ геосетка)

Марка	Плотность, г/м²	Толщина, мм	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
МТСК 5-350 (300) геомат	350	15	5	3 × 50
МТСК 50-550 (300) геомат	550	15	50	3 × 50

Стандарт: СТО 02126142-005-2016. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geomat/mtsk-geomat/

Геомат МТД (с геотекстилем)

Марка	Плотность, г/м²	Толщина, мм	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
МТД 1-15 (300) геомат	470	13	5	3 × 50
МТД 2-15 (300) геомат	590	15	5	3 × 50

Стандарт: СТО 02126142-005-2016. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geomat/mtd-geomat/

Геомат МТСД (с геотекстилем)

Марка	Плотность, г/м²	Толщина, мм	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
МТСД 1-15 (300) геомат	470	15	6	3 × 50
МТСД 2-15 (300) геомат	590	15	9	3 × 50

Стандарт: СТО 02126142-005-2016. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geomat/mtsd-geomat/

Геомат МТАД (с геотекстилем и геосеткой)

Марка	Плотность, г/м²	Толщина, мм	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
МТАД 1-15 (300) геомат	350	13	5	3 × 50
МТАД 2-15 (300) геомат	590	15	5	3 × 50

Стандарт: СТО 02126142-005-2016. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geomat/mtad-geomat/

Антиэрозийная 3D-структура

Марка	Плотность, г/м²	Прочность вдоль / поперёк, кН/м
Антиэрозийная 3D-структура J62	550	1,8/1
Антиэрозийная 3D-структура J84	350	5
Антиэрозийная 3D-структура J85	550	50
Антиэрозийная 3D-структура J87	370	5
Антиэрозийная 3D-структура J88	590	5

Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geomat/antierozijnaya-3d-struktura/

Геосклон 3D

Марка	Прочность вдоль / поперёк, кН/м
Геосклон 3D 13/15	35/15
Геосклон 3D 50/15	50/15

Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/geosklon/

Биомат ЭМИТЕКС

Марка	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
Биомат БТ-600	1,6–2 × 25
Биомат БТ-800	1,6–2 × 25
Биомат БТ-1000	1,6–2 × 25
Биомат БТ-1300	1,6–2 × 25

Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/biomat/biomat-emiteks/

Биокомпозитная рекультивационная основа

Марка	Толщина, мм
Биокомпозитная рекультивационная основа F34	6–8
Биокомпозитная рекультивационная основа F35	6–8
Биокомпозитная рекультивационная основа F36	6–8
Биокомпозитная рекультивационная основа F37	6–8

Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/biomat/biokompozitnaya-rekultivaczionnaya-osnova/

Дренаж и гидроизоляция

Пристенный и пластовый дренаж, гидроизоляция фундаментов и противофильтрационные экраны.

Дренажный мат

Марка	Толщина, мм	Прочность вдоль / поперёк, кН/м	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
Дренажный мат – Гидро мат 1D (1Д)	6	7/2	2,5/4 × 50
Дренажный мат – Гидро мат 2D (2Д)	8	12/11	2,5/4 × 40
Дренажный мат – Гидро мат 3D (3Д)	10	20/18	2,5/4 × 40
Дренажный мат – Гидро мат 3DM (3ДМ)	9,5	55/35	2,5/4 × 20

Стандарт: СТО 02126142-005-2016. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/gidromat/drenazhnyj-mat/

Многоуровневый дренокомпозит

Марка	Толщина, мм
Многоуровневый дренокомпозит BG/0	6
Многоуровневый дренокомпозит CG/1 (250)	8
Многоуровневый дренокомпозит CG/1 (500)	10
Многоуровневый дренокомпозит DG/2 (250)	10
Многоуровневый дренокомпозит DG/2 (500)	12
Многоуровневый дренокомпозит DG/2 W 632 (250)	9,5
Многоуровневый дренокомпозит DG/2 W 632 (500)	11

Стандарт: СТО 02126142-005-2016. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/gidromat/mnogourovnevyj-drenokompozit/

Бентомат ЭМИТЕКС — бентонитовый мат

Марка	Плотность, кг/м²	Толщина, мм	Прочность вдоль / поперёк, кН/м
Бентомат АСЛ 50 – Бентонитовый мат	4,9	6,4	14
Бентомат АС 50 – Бентонитовый мат	3,9	5,4	12
Бентомат АСЛ 100 – Бентонитовый мат	6,2	6,7	14
Бентомат АС 100 – Бентонитовый мат	5,2	5,7	12

Стандарт: СТО 02126142-010-2016. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/bentonitovyj-mat/bentomat-emiteks/

Экранирующий БГ-мат

Марка	Толщина, мм	Прочность вдоль / поперёк, кН/м
Экранирующий БГ-мат KN 92	6,2	12,5
Экранирующий БГ-мат KN 93 (KNL 93)	6,2	12,5
Экранирующий БГ-мат KN 94	5,8	12,5
Экранирующий БГ-мат KN 95 (KNL 95)	5,6	12,5
Экранирующий БГ-мат KN 96 (KNL 96)	5,2	12,5
Экранирующий БГ-мат KN 97 (KNL 97)	4,6	12,5

Стандарт: СТО 02126142-010-2016. Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/bentonitovyj-mat/ekraniruyushhij-bg-mat/

Бентонитовые гранулы

Марка
Бентонитовые гранулы PR
Бентонитовые гранулы S
Бентонитовые гранулы P

Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/bentonitovye-granuly/

Габионы

Подпорные стены, берегоукрепление, защита откосов и русел.

Коробчатые габионы К и КД

Марка	Размер, м (Д × Ш × В)
Габион коробчатый ГИ-К-2х1х0,5	2 × 1 × 0,5
Габион коробчатый ГИ-К-2х1х1	2 × 1 × 1
Габион коробчатый ГИ-К-3х1х0,5	3 × 1 × 0,5
Габион коробчатый ГИ-К-3х1х1	3 × 1 × 1
Габион коробчатый ГИ-К-4х1х0,5	4 × 1 × 0,5
Габион коробчатый ГИ-К-4х1х1	4 × 1 × 1

Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/gabiony/k-i-kd-korobchatyj-gabion/

Габионы с армирующей панелью АД

Марка	Размер, м (Д × Ш × В)
Габион с арм. панелью ГИ-А-3х2х0,5	3 × 2 × 0,5
Габион с арм. панелью ГИ-А-3х2х1	3 × 2 × 1
Габион с арм. панелью ГИ-А-4х2х0,5	4 × 2 × 0,5
Габион с арм. панелью ГИ-А-4х2х1	4 × 2 × 1
Габион с арм. панелью ГИ-А-5х2х0,5	5 × 2 × 0,5
Габион с арм. панелью ГИ-А-5х2х1	5 × 2 × 1

Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/gabiony/ad-gabion-korobchatyj-s-armiruyushhej-panelyu/

Матрацно-тюфячные габионы

Марка	Размер, м (Д × Ш × В)
Габион матрацно-тюфячный ГИ-М-3х2х0,17	3 × 2 × 0,17
Габион матрацно-тюфячный ГИ-М-3х2х0,23	3 × 2 × 0,23
Габион матрацно-тюфячный ГИ-М-3х2х0,3	3 × 2 × 0,3
Габион матрацно-тюфячный ГИ-М-3х2х0,5	3 × 2 × 0,5
Габион матрацно-тюфячный ГИ-М-4х2х0,17	4 × 2 × 0,17
Габион матрацно-тюфячный ГИ-М-4х2х0,23	4 × 2 × 0,23
Габион матрацно-тюфячный ГИ-М-4х2х0,3	4 × 2 × 0,3
Габион матрацно-тюфячный ГИ-М-4х2х0,5	4 × 2 × 0,5
Габион матрацно-тюфячный ГИ-М-5х2х0,17	5 × 2 × 0,17
Габион матрацно-тюфячный ГИ-М-5х2х0,23	5 × 2 × 0,23
Габион матрацно-тюфячный ГИ-М-5х2х0,3	5 × 2 × 0,3
Габион матрацно-тюфячный ГИ-М-6х2х0,17	6 × 2 × 0,17
Габион матрацно-тюфячный ГИ-М-6х2х0,23	6 × 2 × 0,23
Габион матрацно-тюфячный ГИ-М-6х2х0,3	6 × 2 × 0,3
Габион матрацно-тюфячный ГИ-М-6х2х0,5	6 × 2 × 0,5

Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/gabiony/m-matraczno-tyufyachnyj-gabion/

Сварные габионы

Марка
Габион сварной
Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/gabiony/svarnoj-gabion/

Другие материалы

Сопутствующие материалы для строительства и производства.

Ветрозащитные и пароизоляционные мембраны

Марка	Рулон: ширина × длина, м (варианты через /)
Кровельная ПЭ-мембрана тип-А для стен	1 × 50
Кровельная ПЭ-мембрана тип-А для кровли	1 × 50

Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/paroizolyacziya-vetrozashhita/

Плёнка полиэтиленовая техническая

Марка
Плёнка полиэтиленовая 200-300 мкм
Плёнка полиэтиленовая 300-400 мкм
Плёнка полиэтиленовая 400-500 мкм

Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/plyonka-polietilenovaya-tehnicheskaya/

Объёмное полиэфирное полотно (синтепон, холлофайбер)

Марка
Холлофайбер рулонный ЭМИТЕКС
Полотно объемное полиэфирное (Синтепон)

Подробнее и все характеристики: emitexgeo.ru/category/obyomnoe-poliefirnoe-polotno/

Как заказать

Пришлите марку из проекта, спецификацию или ведомость объёмов — подберём материал, пришлём сертификаты и характеристики, посчитаем количество и цену.

- Телефон: **8 800 600 09 50** (звонок по России бесплатный)
- Почта: **info@emitexgeo.ru**
- Сайт: **emitexgeo.ru** — характеристики каждой марки, калькулятор рулонов, форма подбора аналога
- Проектировщикам: **emitexgeo.ru/proektirovshhikam/** — сертификаты и стандарты в PDF

Наведите камеру телефона, чтобы открыть страницу для проектировщиков: сертификаты, стандарты и подбор аналога по проекту.